



АММОНИЙ КАЛЬЦИЙ НИТРАТ МАРКА G



Применяется в нефтяной, строительной и других отраслях промышленности, а также в качестве добавки для бетонов и растворов

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Кальций (Ca), мин	18,8%
Нитрат кальция ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$), мин	77,0%
Азот общий (N), мин	15,5%
Хлориды, макс	0,02%
Нитрат аммония (NH_4NO_3), макс	7,5%
Железо, макс	30 мг/кг
pH (1 %-го водного раствора), мин	6,0
Нерастворимые в воде примеси, макс	0,20%

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Массовая доля гранул размером:	
от 2 до 4 мм, мин	90%
более 4 мм, макс	5%
менее 2 мм, макс	5%
Статическая прочность гранул	42 Н/гранулу



Система менеджмента качества
ПАО «Акрон» сертифицирована
на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001



УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- Отгружают в мешках, контейнерах (МКР).
- Транспортируют всеми видами транспорта (кроме воздушного) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Хранят в закрытых, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищающих продукт от попадания атмосферных осадков, грунтовых и талых вод отдельно от других веществ и материалов.

ИЗГОТОВИТЕЛИ:

ПАО «АКРОН»
г. Великий Новгород,
Россия, 173012
телефон: +7 (8162) 99-62-54
факс: +7 (8162) 99-66-63
root@vnov.acron.ru
www.acron.ru